

Adesivo para Piso Vinílico

1. DESCRIÇÃO

Exclusivo para colagem de pisos vinílicos em mantas, placas e réguas, o **Adesivo para Piso Vinílico Ceramfix** promove excelente adesividade e alta durabilidade em seus projetos, uma vez que é desenvolvido com resina acrílica disperso em água com alto teor de sólidos e elevada viscosidade para maior efetividade e economia de tempo na instalação.

2. INDICAÇÕES DE USO

- Áreas internas;
- Pisos vinílicos em ambientes residenciais e/ou comerciais;
- Pisos vinílicos homogêneos e heterogêneos em manta, placas e réguas;
- Pisos e paredes;
- Sobre bases devidamente tratadas com nossas linhas de argamassas autonivelantes (Nivela Fácil) e argamassas espatuladas (Planifácil PVA e Planifácil Bicomponente).
- Carpetes em placas, com colagem definitiva.

3. NÃO INDICADA PARA

- Áreas externas;
- Áreas molháveis;
- Fixação de pisos vinílicos em tetos;
- Superfícies metálicas;
- Locais com movimentação ou com temperatura acima de 40°C;
- Ambientes que tenham contato imediato com a umidade;
- Sobreposições de revestimentos;
- Revestimentos LVT com elevada movimentação (retração e dilatação);
- Revestimentos de linóleo;
- Revestimentos de borracha;
- Aplicação direta sobre revestimentos cerâmicos e porcelanatos;
- Bases não tratadas com umidade residual superior a 2,5%.



4. MODO DE USAR

4.1 Preparo da base

- As bases devem estar limpas, secas e isentas de pó, sem impregnação de produtos que prejudiquem a aderência. Em caso de pulverulência, indicamos o uso do Primer Nivelá Fácil Ceramfix aplicado em 1 demão puro, com consumo de 50g/m². Como indicação recomendamos os tratamentos dos substratos com nossas linhas Nivelá Fácil de autonivelantes e Planifácil de argamassas espatuladas.

4.2 Preparo do produto

- Produto pronto para uso.

4.3 Aplicação

- Para aplicação, utilize espátulas A1 ou A2 (conforme classificação TKB);
- Espalhar o **Adesivo para Piso Vinílico Ceramfix** com a espátula, fazendo movimentos circulares a fim de evitar excessos;
- Aguardar o tempo de tack para a aplicação do piso, podendo variar de acordo com as condições climáticas locais:
 - Tempo de aeração médio: 5 a 15 minutos;
 - Tempo de aplicação do piso sobre o adesivo: 15 a 30 minutos.
- Faça a aplicação dos pisos com o auxílio de um esfregão de madeira revestido com tecido e, em seguida, use o rolo compressor de aço inox, aplicando sempre do meio do piso para as bordas, evitando assim a formação de bolhas e/ou falhas de aderência gerais:
- Liberação de tráfego leve após 4 horas;
- Liberação total após 48 horas.

5. IMPORTANTE

Para limpeza do possível excesso de cola que possa vir a subir para a superfície, utilize um pano úmido com água para remover o excesso ainda fresco.

Não realizar recortes dos pisos menores que 10 cm.



6. DADOS TÉCNICOS

6.1 Aspecto e composição

Aspecto	Líquido viscoso de cor âmbar
Composição	Dispersão aquosa a base de resinas acrílicas, cargas minerais e aditivos
Viscosidade sp7 10rpm a 25°C (cPs)	30.000 – 60.000 cps
Densidade a 25°C (g/cm³)	1,25 – 1,30
Teor de Sólidos (%)	68 – 72
Rendimento médio (kg/m²) – desempenadeira A1 e A2	0,2 – 0,3

6.4 Fornecimento, armazenagem e validade

O **Adesivo para Piso Vinílico Ceramfix** é fornecido em baldes plásticos de 5 kg e 18 kg. O produto deve ser mantido em local seco e arejado com temperatura entre 25°C e 30°C, elevado do solo sobre estrado com empilhamento máximo de 1,5 m de altura, conservado na embalagem original e fechada. A validade é de 12 meses a partir da data de fabricação, quando respeitadas as condições de estocagem.

7. SEGURANÇA

Para o manuseio do produto recomendamos a utilização correta dos de EPI's (máscara, óculos de segurança, luvas de borracha e botas de segurança). Evitar o contato com a pele, olhos e mucosas. O contato prolongado pode causar irritações na pele. O produto não é tóxico, porém recomenda-se mantê-lo longe de crianças e animais. Para mais detalhes, consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança) do produto.

8. QUÍMICO RESPONSÁVEL

Míriam T. Feitosa – CRQ: 04430 987 IV Região.

Documento revisado em 06/10/2021

